

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO - DATA SHEET- NOTICE TECHNIQUE

Natureza/ Nature:

Pó natural de carbonato de cálcio, fabricado a partir de calcite branca de altíssima pureza

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/ Physical Specifications/Caractéristiquis Physiques

DENSIDADE APARENTE/Non Compacted Bulk Density/ D.A Non Tassée

0,98 Kg/l

HUMIDADE(1) / Moisture / Humidité

< 3,0 %

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS/ Chemical Specifications / Caractéristique Chimiches

| Item | Resultado Médio | Unidade |
|---|-----------------|---------|
| Óxido de Cálcio (CaO) | 56 | % |
| Óxido de Magnésio (MgO) | 1,020 | % |
| Dióxido de Silica (SiO ₂) | 1,080 | % |
| Óxido de Ferro (Fe ₂ O ₃) | 0,250 | % |
| Óxido de Alumínio (Al ₂ O ₃) | 0,090 | % |
| Óxido de Sódio (Na ₂ O) | 0,001 | % |
| Óxido de Potássio (K ₂ O) | 0,120 | % |
| Carbonato de Cálcio (CaCO ₃) | 99 | % |

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA/ Particle Size Distribution / Analyse Granulometrique

| Abertura mm | Retido % | Passante % |
|----------------|-------------|---------------|
| 0,5 | 0,00 | 100 |
| 0,355 | 0,00 | 100 |
| 0,25 | 1,18 | 98,82 |
| 0,125 | 5,31 | 93,51 |
| < 0,125 | 93,42 | 0,1 |



OUTRAS INFORMAÇÕES / Other information/ Autres Informations

EPIS necessários para manuseio: Óculos de segurança, luvas, máscara respiratória, botas de segurança.

Segurança: Em caso de inalação: Remover a vítima para local aberto e arejado e em seguida procurar serviço de emergência.

Contato com os olhos: lavar os olhos com água corrente e procurar serviços de emergência.

Ingestão: Procurar um serviço de emergência.

Medida de combate

Derramamento ou vazamento: Recolher o produto, com equipamento adequado.

Armazenamento

Conservar sobre estrados, afastado de paredes, em um local seco e ventilado ao abrigo do sol.

Nº de Contribuinte 5171132402 / Tchivinguiro - Humpata

E-mail: comercial@calcariosdahuilacoao/Telefone: 929725870 - 933731277 - 927 000 550

f.sedas@calcariosdahuilacoao